



BOSSIL TECHNOLOGY SDN.BHD

Thông số kỹ thuật

**BS-2600 - BS-2600S - Gắn khe hở**

**Thông số kỹ thuật:**

Gốc: Nhựa mủ Acrylic  
Hình thức: Nhão không chảy xệ  
Màu sắc: Trắng  
Mùi: Mùi acrylic nhẹ  
Tỷ trọng: xấp xỉ: 1.58 g/mL  
Hàm lượng chất rắn: 80 - 82%  
Hồi phục giãn nở (ASTM C736): 90%  
Thử lún (ASTM D2202): Không lún  
Chỉ số phai màu (ASTM D2203): Không phai ố  
Thời gian hết dính (ASTM D2377): Không dính vật liệu với dải nhựa.  
Độ cứng Shore A (ASTM D2240): 67  
Khả năng sơn: Có thể sơn  
Điểm đóng băng: 0°C  
Nhiệt độ thi công: 5°C đến 50°C  
Nhiệt độ sử dụng: -10°C đến 75°C  
Thời hạn sử dụng: 12 tháng



## Mô tả

Keo acrylic chống nấm mốc, linh hoạt và có thể sơn, một thành phần, được đặc chế để trám khe hở và khe nối chịu biến động nhẹ hoặc rung do chất độn không đàn hồi và matit bị nứt rời bong ra. Nó có khả năng bám dính tốt lên hầu hết bề mặt xốp mà không cần sơn lót. Nó kinh tế và thân thiện môi trường, có thể làm sạch bằng nước.

## Ứng dụng

Ghép dán: Gỗ, bê tông, đá cẩm thạch, kính, nhựa, vv.  
Ứng dụng DIY: Máng xối, Khe khung cửa, giếng trời, hệ thống điều hòa không khí, vv.  
Ứng dụng tiết kiệm năng lượng: Gắn lỗ hút gió quanh máy điều hòa không khí.  
Lý tưởng ứng dụng cho các thùng hàng cabin.

## Hướng dẫn

- Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, dầu, mỡ hoặc nước.
- Bề mặt nên được vệ sinh sạch bằng cồn, M.E.K. hoặc dung môi thích hợp khác. Không làm sạch bằng xà phòng hoặc thuốc tẩy với nước.
- Để có bề mặt sạch sẽ gọn gàng, cần phải dán băng chống dính và loại bỏ trước khi keo đông kết.
- Cắt đầu vòi tạo góc 45° và lắp vào súng bơm để thi công.
- Thời gian tạo hình là 10 phút, thời gian hết dính là 30 phút. Để tạo màng khoảng 1 giờ trước khi quét sơn gốc nước và 24 giờ đối với sơn gốc dầu.
- Keo chưa đông cứng có thể được lau sạch bằng giẻ ẩm.

	BOSSIL TECHNOLOGY SDN.BHD	
	<b>Thông số kỹ thuật</b>	
	<b>BS-2600 - BS-2600S - Gắn khe hở</b>	

## Hạn chế

Không ứng dụng ngoài trời nếu trời có thể mưa trong vòng 2 giờ.

Không ứng dụng cho: khu vực ngập nước thường xuyên

Không ứng dụng cho: khe nổi biến động >10%.

## Cảnh báo

- Tránh tiếp xúc với da, mắt và niêm mạc.
- Trong trường hợp vật liệu dính vào mắt, cần xả ngay bằng nước sạch khoảng 15 phút và được chăm sóc y tế.
- Để xa tầm tay trẻ em. Chỉ sử dụng trong những khu vực thông thoáng.

## Bảo quản

- Bảo quản ở nơi khô và mát ở nhiệt độ < +30°C.
- Thời hạn sử dụng 12 tháng.