

	BOSSIL TECHNOLOGY SDN.BHD	
	Thông số kỹ thuật	
	BS-2680 - Keo trám chít Mái hiện - Mái	

Thông số kỹ thuật:

Hệ thống đảo dưỡng: Ô-xy hóa
 Hình thức: Nhão không chảy xệ
 Mùi: Dầu thực vật nhẹ
 Tỷ trọng: 1.50 g/mL
 Biến động khe tối đa: ±3%
 Co ngót: 5 %
 Thời gian hết dính: 24 giờ
 Nhiệt độ thi công: 4°C đến 50°C
 Nhiệt độ sử dụng: -5°C đến 60°C
 Thời hạn sử dụng: 12 tháng



Mô tả

Keo đặc, hiệu suất cao, một thành phần, được pha chế để kết dính nhiều loại vật liệu xây dựng thông dụng. Nó có khả năng bám dính rất cao, độ bền nổi trội, độ co ngót thấp và bám dính với hầu hết các vật liệu mà không cần sơn lót.

Ứng dụng

Lý tưởng ứng dụng để gắn kết những vị trí chịu biến động nhẹ. Rất thích hợp cho trám chít container, mái, tường ngoài trời, gắn khung cửa, vv. Nó cũng có khả năng bám dính rất tốt với kim loại, gỗ, kính, kẽm, đá đen, sứ, vv.

Hướng dẫn

- Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, mỡ, dầu hoặc nước.
- Cắt đầu tuýp và chọc thủng màng gắn kín để gắn vào vòi. Cắt đầu vòi tạo góc 45° và lắp vào súng bơm để thi công.
- Để có bề mặt sạch gọn, nên dán băng chống dính và loại bỏ trước khi keo đóng màng.
- Sử dụng vật liệu độn thích hợp cho khe có độ sâu > 10mm.
- Thời gian tạo hình là 10 phút, thời gian hết dính là 24 phút.
- Keo chưa đông cứng có thể được rửa sạch bằng cồn khoáng.

Cảnh báo

- Tránh để tiếp xúc với da, mắt và mồm.
- Trong trường hợp bị dính vào mắt, cần xả ngay bằng nước sạch khoảng 15 phút. Nếu tiếp tục thấy ngứa, cần được chăm sóc y tế.
- Để xa tầm với trẻ em. Sử dụng ở khu vực thông thoáng.

Bảo quản

- Bảo quản nơi khô và mát với nhiệt độ < +30°C.
- Thời hạn sử dụng 12 tháng.