

	BOSSIL TECHNOLOGY SDN.BHD	
	Thông số kỹ thuật	
	BS-8132 - Keo bít kín sạch	

Thông số kỹ thuật:

Tính chất vật lý

Hệ thống bảo dưỡng: Oxime

Hình thức: Nhão

Mùi: Mùi đặc biệt nhẹ

Tỷ trọng: 0.985

Thời gian hết dính: 15 - 30 phút

Nhiệt độ thi công: -20 °C - 50 °C

Nhiệt độ sử dụng: -50 - 150 °C

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Bền kéo tại điểm gãy JIS K 6249: ≥ 0.8 MPa

Giãn dài tại điểm gãy JIS K 6249: $\geq 250\%$



Mô tả

Là keo silicon chống nấm mốc, một thành phần được tiết kế để ứng dụng cho những khu vực có độ ẩm và nhiệt độ cao có thể xảy ra. Nó liên kết để tạo thành một lớp phủ kín chống thấm, linh hoạt và bền lâu trên nhiều vật liệu xây dựng cho khu vực ẩm ướt thông dụng.

Ứng dụng

Bám dính tốt lên hầu hết các loại gốm sứ, kính và nhựa. Được sử dụng rộng rãi làm vữa trám chít mạch gạch, dán phụ kiện gạch và gắn đầu vòi hoa sen, bồn tắm, chậu rửa, nhà bếp và các đồ đạc trong nhà tắm.

Hướng dẫn thi công

1. Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, dầu mỡ hoặc nước. Đục thùng nắp rồi lấp vôi.
2. Bóp ống và đẩy keo ra trước đầu vôi. Tạo màng trong 5 phút, sờ khô sau 1 giờ và lưu hóa hoàn toàn sau 24 giờ.
3. Keo chưa lưu hóa có thể loại bỏ bằng cùn khoáng.

Cảnh báo

Keo chưa lưu hóa có thể gây kích ứng cho da và mắt nếu bị bám dính. Tránh để tiếp dính vào da kéo dài. Trong trường hợp bị dính vào mắt, xả ngay bằng nước sạch khoảng 15 phút. Nếu bị dính vào da, lau sạch và rửa bằng nước và xà phòng.

Bảo quản

- Bảo quản ở nơi khô mát với nhiệt độ $< +30^{\circ}\text{C}$.
- Thời hạn sử dụng 12 tháng.