

	BOSSIL TECHNOLOGY SDN.BHD	
	<b>Thông số kỹ thuật</b>	
	<b>BS-8628 - Keo bám chắc tức thì</b>	

**Thông số kỹ thuật:**

Hệ thống bảo dưỡng: Bảo dưỡng hơi ẩm  
 Tỷ trọng: xấp xỉ 1.65 g/mL  
 Thời gian đóng màng: xấp xỉ 5 phút  
 Độ cứng Shore A (ASTM C661): 50 - 60  
 Độ bền kéo 1.70 N/mm<sup>2</sup>  
 Giãn dài tại điểm gãy: 200%  
 Nhiệt độ sử dụng: -30°C đến 100°C  
 Nhiệt độ thi công: 5°C đến 40°C  
 Đóng gói: 290ml

**Đặc tính:**

- Bám chắc tức thì/không cần hỗ trợ
- Cường độ bám dính cao
- Bám dính với hầu hết các chất nền mà không cần lớp lót
- VOC thấp & thân thiện môi trường
- Thời hạn sử dụng: 9 tháng

**Đóng gói:** 290ml (tuýp)



## Mô tả

Keo có cường độ bám dính cao, bám chắc tức thì, một thành phần, được sản xuất theo công nghệ Polyme ghép lai hỗn hợp tiên tiến. Công nghệ bám dính khẩn cấp không cần giăng, neo đinh, bắt vít và các thiết bị chằng buộc khác. Nó là vật liệu không dung môi, silicon và isocyanat và không làm biến màu đá tự nhiên. Nó có khả năng chịu UV, phong hóa và nhiệt độ hoàn hảo. Nó có khả năng bám dính rất tốt với nhiều loại chất nền và có thể sơn phủ bằng hầu hết các loại sơn công nghiệp thông dụng.

## Ứng dụng

Lý tưởng cho kết dính trực tiếp nhiều loại vật liệu xây dựng nặng khác nhau. Nó có khả năng kết dính tức thì, do đó không cần sự hỗ trợ cho vật liệu xây dựng. Nó có thể được ứng dụng, không cần lớp lót, trên các phụ kiện phòng tắm, panen, tấm ốp chân tường, bậu cửa, ngưỡng cửa, gương và các vật liệu đơn lập. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong việc nối kết khe kim loại trong ngành công nghiệp đóng tàu.

	BOSSIL TECHNOLOGY SDN.BHD	
	Thông số kỹ thuật	
	<b>BS-8628 - Keo bám chắc tức thì</b>	

## Hướng dẫn thi công

- Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, mỡ, dầu hoặc nước.
- Để có bề mặt sạch gọn, nên dán băng chống dính và loại bỏ trước khi keo đóng màng.
- Cắt đầu vòi tạo góc 45° và lắp vào súng bơm để thi công. Do thân tuýp rất dày, nên chỉ nên dùng súng bơm chuyên dụng (VT-251).
- Thời gian tạo hình là 3 phút, thời gian hết dính là 5 phút.
- Keo chưa đông cứng có thể được rửa sạch bằng cồn khoáng.
- Sử dụng vật liệu độn thích hợp cho khe có độ sâu > 10mm.

## Cảnh báo

- Keo chưa lưu hóa gây kích ứng da và mắt khi tiếp xúc.
- Tránh để tiếp xúc với da, mắt và niêm mạc.
- Sử dụng ở khu vực thông thoáng. Trong trường hợp bị dính vào mắt, cần xả ngay bằng nước sạch khoảng 15 phút. Nếu tiếp tục thấy ngứa, cần được chăm sóc y tế.
- Để xa tầm với trẻ em.

## Bảo quản

- Bảo quản nơi khô và mát với nhiệt độ < 25°C.
- Thời hạn sử dụng 9 tháng.