

	BOSSIL TECHNOLOGY SDN.BHD	
	Thông số kỹ thuật	
	BS-8126 - Keo dán giày	

Thông số kỹ thuật:

Hình thức: dung dịch nhớt

Mùi: thơm

Tỷ trọng: 0.87 ± 0.02

Độ nhớt ở 25°C (Brookfield LVDV, sp 3, 10 rpm): 2700 - 3200 cps

Chất rắn: 16 - 20%

Nhiệt độ thi công: -10°C - 40°C

Nhiệt độ sử dụng: -10°C - 60°C

Thời hạn sử dụng: 12 tháng



Mô tả

BS-8126 là keo gốc dung môi, trong suốt, được đặc chế cho giày DIY và sửa chữa sản phẩm da. Để sử dụng, đóng kết nhanh và tiết kiệm chi phí. Nó có cường độ kết dính rất cao với khả năng chịu nước và nhiệt hoàn hảo.

Ứng dụng

Lý tưởng cho kết dính các sản phẩm từ da, Đắp bù những vị trí bị mòn, đặc biệt tốt đối với da PVC, da PU.

Hướng dẫn thi công

1. Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, dầu mỡ hoặc nước.
2. Quét keo lên cả hai bề mặt cần dán với nhau bằng chổi khô và sạch.
3. Để dung môi bay hơi đến khi màng keo "dính". Nó sẽ mất khoảng 5 đến 30 phút tùy theo độ xốp bề mặt và điều kiện thời tiết.
4. Định vị chính xác trước khi dán chúng với nhau. Ép mạnh ngay để chúng dính chặt với nhau.
5. Thông thường, mỗi bề mặt chỉ cần quét một lớp là đủ, tuy nhiên đối với bề mặt hấp thụ nhất định, cần phải quét hai lớp. Quét lớp thứ hai khi lớp thứ nhất đã khô.

Cảnh báo

Tránh để bám dính vào mắt, da hoặc mồm.

Sử dụng trong khu vực thông thoáng. Trong trường hợp bị dính vào mắt, xả ngay bằng nước sạch trong khoảng 15 phút.

Để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản

Rất dễ cháy, tránh xa các nguồn lửa và lửa trần. Bảo quản ở nơi khô mát với nhiệt độ < +30°C.

Thời hạn sử dụng 12 tháng.